

ECO PRIMER

Yenilikçi silikat yoğunlaştırıcı.

ÜRÜN TANIMI

ECO Primer mineral alt katmanlarının emiciliğini azaltmak için yenilikçi, solventsiz derine nüfuz eden astardır.

RENK

ECO Primer'in orijinal rengi süt beyazıdır.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR

- Çevre dostu
- VOC- ve APEO-suz
- Su buhar geçirimli
- Gözenekli alt katmanların gücünü artırır
- Alt katmanın ince boru emiciliğini azaltır
- Alt katmanda yapışkanlığı geliştirir
- Toz-tutucu
- Sonraki kaplamalarda baloncuk oluşumunu engeller

KULLANIM ALANI

- İç ve dış kullanım için
- Endüstriyel zemin kaplamalarının sonraki işlemi için (ECO Silikat Sistemler üretim hattı), kendinden ayarlı bileşim (ECO SL MORTAR), mineral yapışkanlar ve dolgu maddeleri
- Soğurgan ve mineral alt katmanlarda sonraki ince film kaplamaları için su geçirmez katman olarak.
- Taze beton üzerinde geçici fren kurutulama
- Geçici emdirme
- Duvar kağıdı zemin altı olarak.

ALT KATMAN HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce, zemin altının kuru, tozsuz, temiz ve kaplamadan önce ayrılmaya neden olabilecek diğer alt katmanlardan arındırılmış olduğunu temin ediniz. Uygulanacak planlanan sisteme dayanarak, örneğin püskürtme ile mekanik yüzey hazırlığının yerine getirilmesi önerilmektedir. Beton yüzey astarın uygulanmasından önce kuru olmalıdır. Astarın uygulanması sonraki kaplamadan en az 2 saat önce yapılmalıdır. ECO SL MORTAR ya da ECO RAPID ürünleri ile astar üzerindeki kaplama işi 6 saat içinde bitirilmelidir.

UYGULAMA

ECO PRIMER'i alt katman yüzeyine rulo ya da fırça ile iki kere ıslak boya üstüne ıslak boya şeklinde uygulayın. Birinci uygulamanın yüksek derecede gözenekli zemin altının varlığında temiz su ile maksimum 1:1'de seyreltilmesi gerekmektedir. İkincisi seyreltilmemiş formda uygulanmalıdır. Su birikintilerinden kaçının. Aşırı derecede soğurgan alt katmanlar için yeterli yapışma temin etmek önemlidir.

ALETLER VE TEMİZLEME

Fırça, geniş fırça, boya rulosu ya da spreyleme cihazı. Ekipmanların tümü uygulamadan önce ve sonra temizlenene kadar yıkanmalıdır ve kurutulmalıdır.

AMBALAJ VE SAKLAMA

Ambalajlama: 5 ya da 30 L teneke kutular. Kabı talep üzerine mevcuttur. Depolama: Orijinal ambalajlamada ve kuru ve kontrollü sıcaklık ortamında 6 ay (0 °C altında değil). Açılan kapları derhal yeniden mühürleyin ve çok kısa sürede kullanın.

ECO PRIMER

GÜVENLİK , EKOLOJİ VE BERTARAF ETME

Ulaşım, depolama, kullanım ve imha etme sırasında güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.cosmopolymers.com adresinden talep edilebilecek Malzeme Güvenlik Veri Sayfası'na bakın.

Ambalajlama ile ilgili talimatları takip ediniz.

TEKNİK BİLGİLER

Özellik	Spesifikasyon
Temel	Sulu dispersiyon
pH-değeri	8-9
Organik solventler	Yok
Yoğunluk	1 kg/L
Tüketim	Alt katmana dayanmaktadır
Beton/Sap:	0,100-0,150 g/m ² (ıslak boya üstüne ıslak boya)
Kuruma zamanı	20°C/ %50 RH'de yaklaşık 23s
Gerekli uygulama sayısı	Min. 2

- = yüksek sıcaklıklar kısalmaktadır, düşük sıcaklıklar belirtilen zamanı uzatmaktadır

Yukarıdaki bilgiler deneyimlerimize dayanarak verilmektedir. Ayarlama nesneye özel dalgalanmalar olduğunda gerekebilir.

Bu teknik veri sayfasının içeriği en son gelişmelere ve uygulama deneyimimize karşılık gelmektedir. Bilgilerin tümü ideal koşullara dayanmaktadır ve bu yüzden her uygulama amacı için uygulanmamaktadır. Farklı malzemelerden, alt maddelerden ve farklı asıl saha koşullarından dolayı müşteri uygulaması için hiçbir garanti verilmemektedir. Bu bilgilere ya da herhangi bir sözlü beyanlara dayanan hiçbir sorumluluğu üstlenmiyoruz. Tek istisna niyet ya da ağır ihmal durumu açısından uygulanabildiğimiz zamandır. Bu durumda, müşteri COSMO POLYMERS tarafından uygun ve gelecek vadede değerlendirme için tamamen ve zamanında gerekli tüm bilgileri ilettiğini onaylanmalıdır. Ürünlerimizin uygulaması ile ilgili her türlü ileri detaylar yazılı olarak COSMO POLYMERS tarafından onaylanmalıdır. Müşteri planlanan uygulama ve amaç için ürün uygunluğunu test etmelidir. Devam eden gelişmelerden dolayı ürün spesifikasyonlarımızı değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bunun haricinde, genel şartlarımız ve koşullarımız geçerlidir. Bu veri sayfası bu ürün ile ilgili önceki tüm teknik verileri geçersiz kılmaktadır. Teknik veri sayfası www.cosmopolymers.com adresinden talep edilebilir.