

SKYTECTUM PVC PRIMER

Eski ve Yeni PVC Membranları İçin Düşük Viskoziteli, Hızlı Kürlenene Astar ve Temizleme Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Skytectum Pvc Primer , SKYTECTUM® uygulamalarından önce kullanılmak üzere eski ve yeni PVC membranları için tasarlanmış tek komponentli, düşük viskoziteli astar ve temizleme malzemesidir.

Fırça veya rulo ile uygulanır. Tüketim miktarı 100 gr/m²'dir.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Tek komponentlidir.
- Düşük viskozitelidir.
- Çok hızlı kürlenir

UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalıdır.

Yüzey ve atmosfer 5 °C'tan yüksek olduğunda uygulama yapılmalıdır. Alt katmanın yüzeyi temiz, kuru ve çiğ noktasının üzerinde 3 °C olmalıdır. Yüzey derecesi düşük veya çiğ noktasının altında kaldığı takdirde yüzeyde oluşabilecek nem yapışma ve kürlenmeyi olumsuz yönde etkiler

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ISO 9001/14001 ve OHSAS 18001 onaylıdır.

Rulo ile tüketim miktarı 100 gr/m² olacak şekilde uygulayın. Ana kat (SKYTECTUM AR ya da SKYTECTUM AF) astarın yapışkanlığı geçtikten (yaklaşık 15-30 dakika) hemen sonra uygulanabilir.

Alet ve ekipmanı önce kağıt havluyla, ardından KSİLEN ile temizleyin. Rulolar tekrar kullanılamaz

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Uçucu yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formu'nu (SDS) isteyiniz

AMBALAJ

1 Lt, 4 Lt, 20Lt.

SKYTECTUM PVC PRIMER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıvı form (uygulamadan önce):

NİTELİK	BİRİM	YÖNTEM	ÖZELLİK
Viskozite (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86 @ 25 °C	50-150
Özgöl ağırlık	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 @ 20 °C	0.8-0.9